



SILOCORD® / SP

Cementsilo zuig/persslang.

Geschikt voor cement, kalkpoeder, veevoeders en andere slijtverwekkende media.

Temperatuurbereik:	-30°C tot +80°C
Elektr. weerstand:	< 10/6 Ω
Vacuüm:	0,8 bar
Slijtvastheid:	70 mm ³ volgens ISO 4649 (voorheen DIN 53516)
Binnenwand:	NR/SBR, zwart, glad
Buitenwand:	SBR, zwart, met doekafdruk
Inlagen:	"static-wire" en stalen spiraal

Opdruk: **SILOCORD® / SP ZEMENT / DRY-CARGO PN 6 BAR - M**

I.D. inch	I.D. mm	U.D. mm	W.D. bar	Lengte m
3	76	96	6	40
4	102	122	6	20

