



## TURBOCORD®

### Straalgritslang.

Voorzien van zeer slijtvaste geëxtrudeerde binnenwand.

Temperatuurbereik: -30°C tot +80°C

Elektr. weerstand: < 10/6 Ω

Slijtvastheid: 60 - 70 mm<sup>3</sup> volgens ISO 4649  
(voorheen DIN 53516)

Binnenwand: NR/SBR geëxtrudeerd, zwart, glad

Buitenwand: SBR, zwart, met doekafdruk

### Opdruk: TURBOCORD® DIAMETER PN 12 BAR ABRASION 60/70 mm<sup>3</sup>

I.D. inch	I.D. mm	U.D. mm	W.D. bar	B.D. bar	Lengte m
1/2	13	27	12	36	40
3/4	19	33	12	36	40
1	25	39	12	36	40
1 1/4	32	48	12	36	40
1 1/2	38	56	12	36	40
--	42	60	12	36	40
2	50	70	12	36	40

